

## Dlažba Piazza 20x10x10



### TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozmer (cm)	<b>19,6/9,6</b>
Rastrový rozmer (cm)	<b>20/10</b>
Farba	<b>sivá, červená, antracit</b>
Hrúbka dlažby (cm)	<b>10</b>
Hrany	<b>priznané hrany so skosením 6x4 mm</b>
Hmotnosť (kg/ks)	<b>4,33</b>
Plošná hmotnosť (kg/m <sup>2</sup> )	<b>218</b>
Spotreba (ks/m <sup>2</sup> )	<b>50</b>
Trieda kvality MSZ EN 1338	<b>DI(K)</b>

### OPIS VÝROBKU

Betónová dlažba DI(K) kvality podľa MSZ EN 1338, štvorcový formát, s nášľapnou vrstvou z prírodného kameňa, pre rôzne oblasti použitia, s vynikajúcim pomerom ceny a výkonu. Ľahko znesie aj väčšie zaťaženie, vykazuje časovú stálosť pri použití na obytných aj priemyselných plochách. Paletovanie vhodné na nakladanie pomocou stroja, cenovo výhodná alternatíva asfaltovej dlažby.

- výrobok s tradičnou povrchovou úpravou
- nákladovo efektívne riešenie
- protišmykové a oteruvzdorné
- odolné voči mrazu a posypovej soli
- vhodné pre zaťaženie osobnými aj nákladnými motorovými vozidlami

### OBLASTI POUŽITIA

Cesty, vjazdy do garáží, chodníky, parkoviská obytných a priemyselných areálov, spevnené poľnohospodárske plochy, podlahy poľnohospodárskych a priemyselných hál, cestné komunikácie v závodoch, nakladacie rampy, železničné nástupištia atď.

## VYHOTOVENIE

### **Povrchová úprava:**

Vysoko oteruvzdorná nášľapná vrstva z kremičitého piesku  
10 cm hrúbka, priznané skosené hrany 4 mm škárovanie,

### **Škárovanie:**

Minimálnu šírku škár 4 mm zabezpečujú bočné dilatačné prvky

### **Spoje:**

Dlažba bez spojovacích prvkov, s hrebeňovým dilatačným systémom uľahčujúcim spájanie. Vzory a značky možno vyhotoviť pokládkou farebných prvkov

### **Bočné ukončenia:**

Rezaním normálnych kameňov na mieru

### **Spôsob kladenia:**

Ručné a strojové kladenie

## STAVEBNO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

**Klasifikačná trieda S-D:** odolné voči mrazu a posypovej soli, zvýšená odolnosť proti mechanickým vplyvom

### **Rozmrazovanie:**

Povolené sú len rozmrazovacie prostriedky určené na používanie na betónových povrchoch (napr. prostriedky na báze NaCl).

### **Kontrola kvality:**

Výrobok má označenie CE, vyrába sa s priebežnou kontrolou kvality zo strany výrobcu a nezávislej skúšobne.

## VŠEOBECNÉ POKYNY

### **Farba a povrchová štruktúra**

Použitie prírodných, z hľadiska svojej povahy nehomogénnych surovín môže mať za následok farebné odchýlky a povrchové štruktúralne nerovnosti produktu. Environmentálne a prevádzkové vplyvy pôsobiace na povrch dlažby môžu časom viesť k zmene farby a štruktúry produktu. Prípadné malé rozdiely vo farebných odtieňoch vyskytujúce sa už počas pokládky sa podľa našich skúseností používaním dlažby vyrovnajú. Jednotný vzhľad sa dá dosiahnuť použitím a pokládkou produktov z viacerých paliet súčasne.

Farebným a povrchovým odchýlkam sa z technického hľadiska nedá predísť, tie však nemajú žiadny vplyv na kvalitu produktu, nie sú dôvodom na reklamáciu tovaru.

### **Odlupovanie hrán**

Pokládka na nedostatočne zhutnenú vrstvu podložia alebo ukladanie dlažby s veľmi úzkymi škárami môže viesť k odlupovaniu hrán niektorých prvkov. Takéto poškodenia sa nepovažujú za chybu výrobku. Pri kladení sa riadte pokynmi uvedenými v aktuálnom vydaní „Cestných technických predpisov (ÚT 2-3.212)“.

Pri kladení výrobku sa môže občas vyskytnúť mierne odlupovanie hrán. Sú to malé poškodenia, ktoré sa po škárovaní pieskom opticky stratia podobne ako pri rezanom prírodnom kameni. Na zamedzenie prípadného odlupovania hrán odporúčame okrem vyššie uvedených technických pokynov dodržať nasledovné:

- Na uľahčenie ukladania dlažieb sa môžu použiť špeciálne zdvíhacie nástroje.
- Podľa predpisov normy o dlažbách (MSZ EN 1338) sú povolené niekoľkomilimetrové odchýlky v hrúbke dlažieb od menovitého rozmeru. Túto rozmerovú toleranciu je potrebné zohľadniť už pri vyhotovovaní lôžka.

### Drobné trhliny

Na povrchu dlažieb sa môžu objaviť drobné trhlinky, ktoré sú viditeľné iba na úplne suchých prvkoch. Tieto trhlinky nemajú vplyv na bežnú použiteľnosť.

### Výkvety

Na povrchu betónových produktov sa miestami môžu objaviť škvrny alebo sivý povlak. Týmto javom sa z hľadiska výrobných technológií nedá úplne vyhnúť. Výskyt takýchto škvŕn sa môže v závislosti od poveternostných podmienok a intenzity používania značne líšiť. Výkvety nemajú žiadny vplyv na kvalitu betónu ani výrobku, preto ich nie je možné uznať ako dôvod na reklamáciu.

### Reklamácie

Kvalitu výrobku vizuálne skontrolujte pri prevzatí. Ak chcete výrobok reklamovať, výrobcovi to oznámte ešte pred pokládkou výrobku. Pri oprávnenej reklamácií výrobky vyrobené našou spoločnosťou samozrejme vymeníme. Ak sa preukáže, že reklamácia bola neopodstatnená, zákazníkovi vyúčtujeme dodatočné náklady vynaložené na vybavenie reklamácie.

## SPÔSOB KLADENIA

Pri kladení sa riadte pokynmi uvedenými v aktuálnom vydaní „Cestných technických predpisov (ÚT 2-3.212)“.

### Zaťaženie

Výrobok je vhodný na zaťaženie osobnými a nákladnými motorovými vozidlami. Vydĺždená plocha sa po vibrovaní môže okamžite zaťažiť.

### Podložie

Na rastlú zemnú pláň alebo vykopaný základ je potrebné uložiť nezámrznú vrstvu, ktorá sa po maximálne 20 cm hrubých vrstvách musí zhutniť. Hrúbka nezámrznej vrstvy závisí od miestnych podmienok a požadovanej nosnosti. Zhutňovanie vykonávajte pomocou vhodného zhutňovacieho stroja (napr. vibračným valcom) po požadovanú úroveň s presnosťou +/- 2 cm. Na vytvorenie nezámrznej vrstvy môžete použiť štrkopiesok alebo drvené kamenivo bez obsahu humusu alebo ich zmes (zrניות' 0 – 45 alebo 0 – 63 mm). Na takto vyhotovenú nezámrznú vrstvu sa nanáša vrchná nosná vrstva v hrúbke 10 až 20 cm. Geometrické vyhotovenie tejto vrstvy sa prispôsobuje konečnému vyhotoveniu vydĺždenej plochy, s minimálne 0,5 % pozdĺžnym a 2 až 2,5% priečnym spádom. Odchýlka tejto vrstvy od menovitej úrovne môže byť maximálne ± 1 cm na dĺžke 4 m. Zrניות' materiálu nosnej vrstvy môže byť 0 – 22 mm alebo 0 – 45 mm. Jednotlivé vrstvy sa musia riadne zhutniť a dosiahnuť minimálne nasledujúce hodnoty tuhosti:

základ: 35 MN/m<sup>2</sup>

spodná nezámrzná vrstva 60 / 72 MN/m<sup>2</sup> (okružle/drvené), vrchná

nosná vrstva 75 / 90 MN/m<sup>2</sup> (okružle/drvené)

### Lemovanie

Lemovanie zabráni bočnému posunu dlažieb v dôsledku ich zaťaženia. Vzďialenosť medzi jednotlivými radmi dlažieb odporúčame nastaviť pomocou uloženia skúšobných radov.

### Lôžko

Na správne zhutnený výkop naneste 3 až 6 cm hrubú vrstvu štrku (zrניות' 2 – 5mm, 4 – 8mm alebo 8 – 11mm). Ako pomôcku môžete použiť napr. plynovodné potrubia, ktoré po uložení na dno výkopu môžu slúžiť ako vodiace pásy. Štrk medzi týmito vodiacími pásmi môžete vyrovať pomocou hliníkovej lišty. Pri nastavovaní

úrovne štrku je potrebné brať do úvahy, že lôžko sa po použití vibračnej techniky zhutní o 0,5 až 1 cm. Po urovnanom lôžku sa už nesmie chodiť!

### **Škárovanie**

Škáry dlažieb sa zasypú pieskom alebo drveným kamenivom. Zrornosť zasypaného materiálu sa musí prispôbiť šírke škár a lôžkovej vrstve. Škáry sa vyplňajú priebežne, súbežne s ukladaním dlažieb podľa predpisov ÚT 2-3.212. Aby ste zabránili odlupovaniu hrán, škáry vyplňte dostatočným množstvom materiálu. Aby ste zabránili výkvetom, nepoužívajte vápencové materiály. Pevnosť škárovacieho piesku vždy závisí od typu použitej dlažby.

### **Zhutnenie**

Čistá vydláždená plocha sa do 10 cm hrúbky dlažby zhutňuje pomocou vibračnej dosky s prevádzkovou hmotnosťou 170 až 200 kg a odstredivou silou 20 až 30 kN. Pri hrúbke dlažby nad 10 cm použite vibračnú dosku s prevádzkovou hmotnosťou 200 až 300 kg a odstredivou silou 30 až 60 kN. Povrch sa zhutňuje v suchom stave, po zakrytí ocelej dosky vibračného stroja plastovým alebo gumeným krytom, v pozdĺžnom a priečnom smere. Následne sa škáry musia znovu vyplniť, odporúča sa mokré škárovanie. Po škárovaní odstráňte z povrchu dlažieb nadbytočný piesok a jemný prach zametáním a umytím. Nevyplnená hĺbka škáry môže byť maximálne do polovice šírky škáry.

## **STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA**

### **Starostlivosť o povrch:**

Povrch obrubníkov čistíte na sucho alebo na mokro (napr. pomocou kefy alebo vysokotlakovým čističom). Pri silnom znečistení použite prípravky určené na čistenie a dodatočnú impregnáciu betónových plôch. Na ručné čistenie sa môžu použiť mäkké kefy (v žiadnom prípade drôtené).

### **Oprava:**

Pri pokládke na podlažie z kameniva možno dlažby vymieňať po jednom alebo na väčších plochách.

Dátum vydania: 1. september 2015