

LeierFIX Univerzálne stavebné lepidlo

Technické údaje								
Menovitý objem	750 ml/plechovka							
Balenie	12 plechoviek/kartón							
Materiál	pohlcovaním vlhkosti tvrdnúca jednozložková polyuretánová lepiaca pena							
Vytvrdnutie	pôsobením vlhkosti							
Pevnosť v ťahu zvisle na plochu	217 kPa							
Teplotná odolnosť	od -40 °C do +90 °C							
Doba tuhnutia (pri 25 °C, 50 % rel. vlhkosť)	cca 24 hodín							
Doba otvorenia	8-10 minút							
Prischnutie	10-15 minút							
Teploty spracovania	Okolie: -5 °C až +35 °C Plechovka: +10 °C až +35 °C							
Skladovanie pri	+15 °C až +25 °C							
Doba skladovania	9 mesiacov v originálnom balení							
Zmeny rozmerov pôsobením tepla	0,45%							
Trieda požiarnej ochrany	F							
Špecifická spotreba	cca 160 g/m ²							
Vypočítaná spotreba materiálu (stena m ² /plechovka) pre hrúbky stien:	45cm	44cm	38cm	30cm	25cm	17,5cm	14cm	11,5cm
	5	5	5	5	5	10	10	10



Súvisiace produkty:
murovacie tvarovky
LeierPLAN,
spojovacie pásy,
nivelačná súprava

Spracovanie:

LeierFIX je jednozložková lepiaca pena z modifikovaného polyuretánu tvrdnúca pôsobením vlhkosti. Slúži predovšetkým na výrobu lepených spojov pri stavaní z brúsených tehál LeierPLAN. Rovnako sa môže používať pri stavbe nosných a nenosných múrov. Ďalej ňou možno lepiť rôzne stavebné materiály rovnakého alebo nerovnakého druhu ako napr.

- drevo s betónom,
- EPS alebo XPS s betónom,
- iné tepelnoizolačné platne s betónom,
- podlahové krytiny vnútri alebo vonku s betónom a keramikou,
- drevotrieskové dosky alebo iné stavebné materiály na báze dreva,
- stavebné materiály z kameňa, skla, hliníka a plastov.

Lepiacia pena nie je tepelnoizolačný materiál a nesmie sa používať ani na utesňovanie!

Skladovanie

Na mieste chránenom pred slnečným žiarením, pod strechou, pri teplotách skladovania od +15 °C do +25 °C.

Doba otvorenia:

Pri teplote 20 °C asi 8-10 minút. Po nanosení máte 10, max. 15 minút na osadenie a vyrovnanie tehly.

Dôležité:

Pri teplotách pod +10 °C je potrebné zabezpečiť temperovanie plechoviek.

Pri teplotách pod -5 °C sa nesmie lepiaca pena používať.

Univerzálne lepidlo na stavebné materiály LeierFIX sa môže používať iba na dokonale suché plochy zbavené olejom, tukov a prachu!

Po ukončení práce s lepidlom treba plechovku vybrať z lepiacej pištole, vyčistiť dávkovaciu pištoľ kvapalinou a vyčistenú uložiť.