



LeierPLAN 11,5 N+F

Technické údaje						
Účel produktu		na výstavbu chránených murív				
Výkon podľa vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach		CL P I 10 835(Dm8) 500 x 115 x 249 A T2+R2+ L0 tehliarske murovacie tvárnice I. kategórie				
Výrobňa		PETROVANY				
Technický predpis: EN 771-1			dĺžka	šírka	budovy	
Rozmery a medzné rozmery	Menovitý rozmer		mm	500	115	249
	Rozsah rozmedzia	T2+	mm	±6	±3	±1
	Rozsah rozmerov	R2+	mm	7	3	1
	Odchýlka ležiacich plôch od roviny		mm	NPD		
	Paralelnosť ležiacich plôch		mm	NPD		
Hmotnosť, hustota telesa	Hmotnosť		kg/ks	10,78		
	Hmotnosť muriva m ² bez ometky		kg/m ²	86,24		
	Brutto suchá hustota telesa		kg/m ³	735		
	Netto suchá hustota hmotnosti		kg/m ³	NPD		
	Kategória		rozmedzia	Dm ± 8%		
Údaje zabudovania	Množstvo na palete	murovacia tvárnica	ks/paleta	100		
	Spotreba materiálu		ks/m ²	8		
	Spotreba tenkovrstvej malty		l/m ²	0,95		
Údaje nosnej konštrukcie	Murovacia tvárnica – skupina (EN 1996-1-1)		-	2		
	Priemerná pevnosť v tlaku (kolmo na dosadacu plochu)		N/mm ²	10,56		
	Normalizovaná pevnosť v tlaku (kolmo na dosadacu plochu)		N/mm ²	15		
	Deklarovaná pevnosť v tlaku (bočný smer)		N/mm ²	NPD		
	Štandardná pevnosť v tlaku (bočný smer)		N/mm ²	NPD		
	Súdržnosť (EN 998-2)		N/mm ²	0,15		
	Percentuálny pomer dutín		%	53,8		
	Pomer priehlbín		%	NPD		
Tepelná technika	Faktor vodivosti tepla	(projektovaný, špecifický)	W/mK	NPD		
	Faktor prestupu tepla	U	W/m ² K	NPD		
Ostatné údaje	Trieda požiarnej ochrany		trieda	A1		
	Hraničná hodnota horľavosti		-	EI 120		
	Koeficient parodifúznej odolnosti (EN 1745)	M	-	5/10		
	Vzduchová nepriezvučnosť	R _{w(c,ctr)}	dB	41 (-1, -5) (s obojstrannou vápenato-cementovou maltou s hrúbkou 1,5 cm)		
	Odolnosť voči mrazu		-	F0, nemožno použiť na nechránenom mieste		
	Počiatočná nasiakavosť		kg/m ² min	NPD		
	Nasiakavosť		-	NPD, nemožno použiť na nechránenom mieste		
	Vlhkosť spôsobí zmenu tvaru		mm/m	NPD		
	Aktívny riediteľný obsah solí		rozmedzia	S0		
	Nebezpečné látky		-	NPD		



Súvisiace produkty

Malta na tenké škáry LeierPLAN
Univerzálne stavebné lepidlo LeierFIX
stenová spona
Preklady Leier MDVA

Stanovenie produktu

Vhodný na výstavbu 10 cm hrubých, nenosných stien.
Brúsená technológia umožňuje rýchle a presné murovanie.

Oblasť použitia

K priečkam, maltou na tenké škáry LeierPLAN alebo univerzálnym lepidlom LeierFIX.