









## Durisol Absorbér

## LSA 12 N

A1	A2	A3	A4	A5						
B1	B2	B3	B4							
<b>DEFINÍCIA VÝROBKU</b>					Durisol je ekologický stavebný materiál s vynikajúcimi vlastnosťami na báze drevnej štiepky z mäkkého dreva. Špeciálnym procesom sa drevná štiepka mineralizuje a pridáva sa k nemu portlandský cement a voda. Výrobný proces je vysoko efektívny bez produkcie emisií skleníkových plynov. Výsledkom je ekologický stavebný materiál s vynikajúcimi tepelno - a zvukovoizolačnými vlastnosťami.					
<b>KONTROLA KVALITY</b>					Výrobok má označenie CE, je pravidelne interne aj externe preverovaný					
<b>VÝHODY</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jednoduchá a rýchla montáž</li> <li>• Vysoká zvuková pohltivosť</li> <li>• Variabilné použitie</li> <li>• Overená dlhá životnosť</li> </ul>					
<b>OBLASŤ POUŽITIA</b>					Protihlukové absorbéry na dodatočný obklad stien a stropov ako protihluková stena a pohľadové murivo.					
<b>FAREBNÉ ODTIENE</b>					sivá					
							antracitová			
					červená		žltá		hnedá	
										
					zelená					
										
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>					<b>Rozmery DxVxŠ (mm)</b>		500x250x120			
					<b>Hmotnosť ca. (kg/ks.) ± 10 %</b>		8,5			
					<b>Zvuková pohltivosť</b>		ÖN EN 1793-1		DL <sub>α</sub> ≥ 10 dB (A3)	
							ÖN EN 16272-3-1		DL <sub>α</sub> 12 dB	
					<b>Zvuková odrazivosť (in situ)</b>		ÖN EN 1793-5		DL <sub>Rl</sub> 5 dB	
					<b>Odolnosť voči odlietajúcim kameňom</b>		ÖN EN 1794-1		splnené	
					<b>Svetelná odrazivosť PHS</b>		ÖN EN 1794-2		Trieda 3	
					<b>Dlhodobá účinnosť (neakustické vlastnosti)</b>		ÖN EN 14389-2		≥ 30 rokov	
<b>Požiarne odolnosť voči tleniu</b>		ÖN EN 1794-2		Trieda 3						